Rubiomonocoat RÉACTEUR MARRON
(utilisation industrielle et manuelle)

DESCRIPTION:
Rubio Monocoat Réacteur Marron a été conçu spécialement pour donner un aspect marron aux bois tanniques, sans vapeurs nocives. **RMC Réacteur Marron** réagit avec l'acide tannique qui se trouve dans le bois, et non à l'aubier. Ce produit permet de réaliser des effets uniques. **RMC Réacteur Marron** peut être appliqué manuellement comme industriellement.

Des variations du résultat final de la finition - selon la provenance, le taux d'acide tannique et la qualité du bois - ne peuvent être exclues.

RMC Réacteur Marron est toujours appliqué en combinaison avec une huile de la gamme Rubio Monocoat. Ceci garanti une liaison moléculaire optimale entre l'huile Rubio Monocoat et le bois.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES:
- Donne un effet comparable à l'ammoniaque.
- Ne libère pas de vapeurs nocives.
- Peut être dilué à l'eau si la concentration est trop élevée.

APPLICATION MANUELLE:

MODE D'EMPLOI
- Poncez le bois jusqu'à obtention de l'effet souhaité.
- Éliminez la poussière.
- Deconcentrez **RMC Réacteur Marron** avec 50 % d'eau.
- Appliquez **RMC Réacteur Marron** de manière égale au rouleau ou à la brosse. Si vous souhaitez obtenir un effet égal: saturez entièrement la surface de produit.
- Éliminez le surplus à l'eau avec une éponge. Utilisez deux seaux, dont un rempli d'eau. Humidifiez l'éponge, passez sur la surface, essorez l'éponge avec le produit absorbé dans le second seau.
- Laissez sécher la surface (12 à 48 heures).
- Poncez légèrement à la monobrosse équipée d'un disque beige.
- Éliminez à nouveau la poussière.
- Finissez avec une huile Rubio Monocoat.

CONSOMMATION
Selon la méthode de préparation: +/- 20 à 40 g/m2

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

APPLICATION INDUSTRIELLE:

MODE D'EMPLOI
- Préparez le bois jusqu'à obtention de l'effet souhaité.
- Éliminez la poussière.
- Appliquez **RMC Réacteur Marron** de manière égale avec une ligne de pulvérisation.
- Laissez sécher la surface à l'air, au four à percussion ou par rayonnement UV.
- Egrainez légèrement à la machine, fludder ou nylon.
- Éliminez à nouveau la poussière.
- Finissez avec une huile Rubio Monocoat.

CONSOMMATION
Selon le type de bois et la préparation: +/- 5 à 40 g/m2

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
État physique à 20 °C: liquide
Couleur: incolore
Odeur: spécifique
pH 12- 13
Solubilité à l'eau: mélangeable

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans son emballage d'origine, au sec. Protégez du gel.

EMBALLAGE:
Bouteille de 100 ml, bidon de 1 L, 5 L et 10 L

Rubio Monocoat France sarl
Domaine Les Hauts Bois
3 Les Bouleaux
45320 Saint Hilaire les Andrésis
Tel 02 38 07 11 32
Fax 02 38 07 11 36
info@rubiomonocoat.fr
www.rubiomonocoat.fr

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.

Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi.
Date TDS: 15/05/14

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - **www.rubiomonocoat.com**